

POLIURETANO 1198 ANTI U.V.

Tubo lineal flexible en poliuretano éter 98 ShA. La dureza permite su uso seguro con acoplamientos rápidos. Lo producimos en colores transparentes.

CARATTERISTICHE

Manguera flexible de poliuretano base éter, estabilizada a la luz y dureza 52 Shore D. La producimos en una gama de colores transparentes que, en el caso de líquidos, permiten observar el paso del fluido.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

CADENAS ENERGÉTICAS

RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
198TEA2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	12 BAR	BT T AT
198TEA4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	25 mm	11 BAR	N BT RT T AT
198TEA5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	12 BAR	BT T AT
198TEA5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR	N BT T AT
198TEA6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	11 BAR	BT T
198TEA7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	9 BAR	N BT T B
198TEA7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	7 BAR	BT VT T AT
198TEA8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	10 BAR	BT RT T B AT
198TEA9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	7 BAR	BT T AT

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: de -40°C a 60°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

