Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it


PA 12 HR type « 0 » HAUTE RÉSISTANCE



Tube linéaire rigide en PA 12 HL pour moyennes pressions. Idéal pour la lubrification et la pulvérisation.

CARATTERISTICHE

Tube linéaire semi-rigide en polyamide 12 PHL non plastifié stabilisé à la lumière et à la chaleur. La structure chimique et les propriétés mécaniques en font un produit largement utilisé dans les secteurs industriel et automobile, où les pressions de fonctionnement sont supérieures à celles standard pour l'air comprimé. La résistance chimique, aux agents atmosphériques et aux hautes et basses températures en font la meilleure solution pour la lubrification et la nébulisation. Les tubes de cette série sont également produits avec des matières premières adaptées pour satisfaire aux exigences des normes DIN 73378/74324.



SECTORS

INDUSTRIEL
AUTOMOTIVE

REFERENCE STANDARDS

DIN 73378
DIN 74324

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
VIDE
LUBRIFICATION
NÉBULISATION
DES MACHINES-OUTILS
RÉSISTANCE CHIMIQUE
RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
12R0-0.5X1.1	0.5 mm	1.1 mm	0.3 mm	5 mm	105 BAR	T
12R0-0.6X1.15	0.6 mm	1.15 mm	0.275 mm	5 mm	88 BAR	T
12R0-1.1X1.9	1.1 mm	1.9 mm	0.4 mm	10 mm	74 BAR	T
12R0-2.3X4	2.3 mm	4 mm	0.85 mm	20 mm	75 BAR	R T
12R0-2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	20 mm	64 BAR	N T
12R0-3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	20 mm	93 BAR	N R T
12R0-3.6X6.35	3.6 mm	6.35 mm	1.375 mm	30 mm	77 BAR	N BL T
12R0-4X6	4 mm	6 mm	1 mm	35 mm	56 BAR	N T
12R0-5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	40 mm	64 BAR	N T
12R0-5X9.52	5 mm	9.52 mm	2.26 mm	35 mm	87 BAR	N S
12R0-6X8	6 mm	8 mm	1 mm	65 mm	40 BAR	N T
12R0-6X10	6 mm	10 mm	2 mm	45 mm	70 BAR	N
12R0-7X12.7	7 mm	12.7 mm	2.85 mm	50 mm	81 BAR	N
12R0-8X10	8 mm	10 mm	1 mm	100 mm	31 BAR	N T
12R0-10X12	10 mm	12 mm	1 mm	150 mm	25 BAR	T

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 80 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

