Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

# PA 12 PHLY




Tubo lineare flessibile in PA 12 PHLY. Grado studiato appositamente per l'utilizzo in applicazioni automotive.

## CARATTERISTICHE

Tubo in poliammide **12 PHLY semi-flessibile** plastificato, stabilizzato alla luce e al calore con migliorata resistenza all' urto a basse temperature. **Idoneo all'utilizzo per sistemi di sicurezza su impianti frenanti, sistemi di frizione e ammortizzazione**. Prodotto con materia prima atta a soddisfare i requisiti delle normative DIN 73378/74324 e ISO 7628.

## SETTORI

**INDUSTRIALE** **AUTOMOTIVE**



## NORME E DICHIARAZIONI

**DIN 74324** **DIN 73378**

## APPLICAZIONI

**VUOTO** **TRASFERIMENTO DERIVATI PETROLIO**

**SISTEMA DI FRIZIONI** **SISTEMA FRENI RIMORCHI/MOTRICI**

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

# Prodotti

| Codice | Diametro int | Diametro est | Spessore | Raggio minimo di curvatura | Pressione di esercizio (23°C) | COLORI. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12PHLY4X6** | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 30 mm | 36 BAR | N T |
| **12PHLY6X8** | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 55 mm | 25 BAR | N BS R G |
| **12PHLY6X9** | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | 45 mm | 36 BAR | N |
| **12PHLY6X10** | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 40 mm | 45 BAR | N |
| **12PHLY7X10** | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | 55 mm | 31 BAR | N |
| **12PHLY7.5X10** | 7.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 65 mm | 25 BAR | N |
| **12PHLY8X10** | 8 mm | 10 mm | 1 mm | 85 mm | 20 BAR | N |
| **12PHLY9X12** | 9 mm | 12 mm | 1.5 mm | 80 mm | 25 BAR | N |
| **12PHLY10X14** | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 80 mm | 30 BAR | N |
| **12PHLY11X15** | 11 mm | 15 mm | 2 mm | 90 mm | 27 BAR | N |
| **12PHLY12X15** | 12 mm | 15 mm | 1.5 mm | 125 mm | 20 BAR | N |
| **12PHLY12X16** | 12 mm | 16 mm | 2 mm | 105 mm | 25 BAR | N |
| **12PHLY14X18** | 14 mm | 18 mm | 2 mm | 135 mm | 22 BAR | N |

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

*Temperature di utilizzo:* **da -40°C a 80°C**

*Fattore di sicurezza su pressione di scoppio:* **3:1**

*Qui a lato:* **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

